

Separol®-LE Plus

Αποκαλουπτωτικό για ξυλότυπους

Περιγραφή Προϊόντος

Το Separol®-LE Plus είναι ένα συνθετικό προϊόν, απαλλαγμένο από ορυκτά λάδια και διαλύτες, για εφαρμογή σε ξύλινα καλούπια όλων των τύπων. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία έως 1: 20 κατ' όγκο για παραγωγή ενός γαλακτώδους υγρού, έτοιμου πλέον προς ψεκασμό.

Εφαρμογές

Το Separol®-LE Plus χρησιμοποιείται για την αποκαλούπωση στοιχείων σκυροδέματος από ξυλότυπους όλων των ειδών.

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Εύκολη απομάκρυνση από καλούπια
- Πολύ καλή εμφάνιση επιφανειών σκυροδέματος και μείωση φαινομένου φυσαλίδων
- Εύκολη διάλυσή του σε νερό
- Αύξηση του χρόνου ζωής του ξυλότυπου
- Μετά την απομάκρυνση του καλουπιού, η επιφάνεια σκυροδέματος είναι απαλλαγμένη από υπολείμματα πρόσφυσης

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Εμφάνιση / Χρώμα Υγρό, κίτρινο

Συσκευασία Μεταλλικά βαρέλια 210 lt
Δεξαμενές 1000 lt

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική κλειστή σφραγισμένη συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C έως $+50^{\circ}\text{C}$. Αποθήκευση σε χώρο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό. Μετά την αραίωσή του, πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο με επικρατούσες θερμοκρασίες πάνω από 0°C .

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική Βάση Συνθετικές ουσίες (παράγωγα αλκυλαρυλοξειδίων) που περιέχουν κατάλληλα πρόσμικτα φυσικής προέλευσης

Πυκνότητα ~ 0,89 kg/lt

Πληροφορίες Συστήματος



Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση

Για νέο ξυλότυπο 50 - 90 m²/lt

Για μεταχειρισμένο ξυλότυπο 100 – 200 m²/lt

Οι τιμές αυτές μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οδηγίες Εφαρμογής

Οδηγίες Εφαρμογής / Εργαλεία

Προετοιμασία

Αδειάστε έως 20 μέτρα νερού σε καθαρό δοχείο και σταδιακά προσθέστε ένα μέρος Separol®-LE Plus, αναμιγνύοντας ταυτόχρονα προσεκτικά, ούτως ώστε να πάρετε ένα ομοιογενές μίγμα, χωρίς συσσωματώματα. Για χρήση σε νέο ή πολύ απορροφητικό ξυλότυπο χρησιμοποιήστε αναλογία Separol®-LE Plus προς νερό 1:10.

Εφαρμογή

Αναμίξτε μία ακόμη φορά πριν την εφαρμογή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με βούρτσα, είτε με ψεκάσμο. Τα βέλτιστα αποτελέσματα λαμβάνονται με τη χρήση ατομικών ψεκαστήρων για υγρά χαμηλού ιξώδους και σε πίεση πάνω από 4 bars.

Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί

Το διάλυμα μπορεί να αποθηκευτεί για αρκετές ημέρες προστατευμένο για να αποφευχθεί εξάτμιση νερού και διαχωρισμός.

Αναμίξτε το γαλάκτωμα πριν από κάθε εφαρμογή.

Εφαρμόστε το Separol®-LE Plus σε καθαρές επιφάνειες, χωρίς παρουσία γράσου.

Το αραιωμένο γαλάκτωμα είναι ευαίσθητο στον παγετό, γι' αυτό πρέπει να προστατεύεται.

Αποφύγετε την εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας γαλακτώματος στα καλούπια.

Βάση Μετρήσιμων Τιμών

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Τοπικοί Περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Construction



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυσονέρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

